



N-12 © CINTA ADHESIVA

Dimensions	Packaging	Weight
0.6"x0.08"x33' 15mm x0.15mm x10m	150 / case C	11 lbs 5 Kg
3/4"x0.08"x33' 19mm x0.15mm x10m	125 / case CTS	11 lbs 5 Kg
3/4"x0.08"x85' 19mm x0.15mm x20m	90 / case CTS	12 lbs 5.5 Kg

Cat&Color 15 mm x 10 m

8050 Black / 8051 Blue / 8052 Red / 8101 White / 8053 Yellow / 8054 Green / 8102 Grey / 8055 Brown / 8104 Yel/Gre.

Cat&Color 19 mm x 10 m

5405 Black / 5767 Blue / 5792 Red / 5693 White / 5694 Yellow / 5695 Green / 5698 Grey / 5799 Brown / 5770 Yel/Gre.

Cat&Color 19 mm x 20 m

5392 Black / 5407 Blue / 5408 Red / 5409 White / 5699 Yellow / 5690 Green / 5421 Grey / 5422 Brown / 5423 Yel/Gre.

PROPIEDAD	MÉTODO TEST	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Espesor (mm)	ASTM D 1000	0,15 ± 0,025	0,14
Ancho (mm)	ASTM D 1000	Nominal ± 1	—
Adhesión al acero (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,6
Adhesión a la base (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,6
Resistencia a la rotura (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 24	29
Alargamiento a la rotura (%)	ASTM D 1000	Minimum 140	220
Combustibilidad	EN 60454-2	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica (kV)	EN 60454-2	Minimum 6	8

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Cinta fácilmente conformable con muy buen nivel de adhesión.
- Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE. Sin Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).

Los datos de la tabla representan valores promedio de los resultados de los ensayos de Laboratorio y no pueden ser usados a efectos de especificación. El usuario debe hacer sus propias pruebas conducentes a determinar la idoneidad del producto para el uso que se pretenda dar el mismo.