



Premium 111 © CINTA ADHESIVA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Cinta muy elástica y conformable, con excelentes resultados en una amplia gama de temperaturas.
- Resistente al frío y a la intemperie.
- Libre de Pb, Cd, Hg ó Cr [VI].
- Cumple los requisitos de las directivas de la Unión Europea 2000/53/EC y RoHS 2011/65/EU.
- Cumple ASTM D 3005 (Tipo I), EN 60454 3-1 (tipo 11), UL 510 y CSA C22.2 No 197.

Cat.	Color	Dimensions	Packaging	Weight
4452	black	3/4" x .007" x 55' 19mm x 0,19mm x 20m	100/case C	24 lbs 11 kg
445J	black	3/4" x .007" x 55' 19mm x 0,19mm x 20m	100/case HC	24 lbs 11 kg

PROPIEDAD	MÉTODO TEST	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Espesor (mm)	ASTM D 1000	0,18 ± 0,025	0,175
Ancho (mm)	ASTM D 1000	Nominal ± 1	---
Adhesión al acero (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,2
Adhesión a la base (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 1,8	2,2
Resistencia a la rotura (N/cm)	ASTM D 1000	Minimum 26	30
Alargamiento a la rotura (%)	ASTM D 1000	Minimum 220	260
Combustibilidad	EN 60454-2	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica (kV)	EN 60454-2	Minimum 7	8

Los datos de la tabla representan valores promedio de los resultados de los ensayos de Laboratorio y no pueden ser usados a efectos de especificación. El usuario debe hacer sus propias pruebas conducentes a determinar la idoneidad del producto para el uso que se pretende dar el mismo.